Содержание · нормы сортировки

Биг Хаус

Нормы различаются по породе и по типу изделия: один и тот же сорт у строганого погонажа и у пиленой доски означает разное.

Лиственница · профильные строганые изделия

Сорт: «Экстра» 2
Сорт: «Прима» 3
Сорт: «А» 4
Сорт: «АВ» 5
Сорт: «ВС» 6

Лиственница · пиленые материалы

Сорт: «0-1» 7
Сорт: «Отборный» 8
Сорт: «А» 9
Сорт: «1» 10
Сорт: «1-2» 11
Сорт: «2» 12
Сорт: «3» 13

Лиственница · оконный брус

A/E и B 14

Дуб · оконный брус

A/E и B 15

Подчёркнутые зелёным названия — ссылки: нажатие открывает нужную страницу. В программе для чтения PDF те же разделы доступны в панели закладок.

Сорт: «Экстра» · профильные строганые изделия

Биг Хаус

Вагонка, планкен, имитация бруса, террасная и палубная доска, доска пола, блок-хаус, строганая доска и брус. Порода древесины — лиственница ангарская. Влажность 13 ±3%.

В древесине деталей категории «Экстра» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

№	Наименование порока	Норма ограничения в деталях	
		На лицевой поверхности	На нелицевой поверхности
1	Сучки здоровые	Диаметром до 10 мм, не более 1 шт. на изделие	Допускаются
2	Сучки не сросшиеся		Допускаются
3	Сучки частично сросшиеся, тёмные, здоровые		Допускаются
4	Сучки выпавшие	Не допускаются	Допускаются
5	Трещины от усушки несквозные	Допускаются «волосяные» суммарной длиной не более 1/5 длины изделия, шириной до 0,7 мм	Допускаются
6	Смоляные кармашки	По площади до 90 мм² не более 1 шт. на 1 м пог. или в сумме на изделии	Допускаются
7	Червоточины	Не допускаются	Допускаются
8	Вырыв, выхват, выпил, вмятина, скол, задир, выщербина	Не допускаются глубиной более 1 мм	Допускаются
9	Ядровые пятна, побурение, ложное ядро, заболонь, засмолок	Допускаются до 20% от площади изделия	Допускаются
10	Бахрома, гнили	Не допускаются	Не допускаются
11	Засинение	Допускается не более 10% от площади изделия	Допускаются
12	Сердцевина	Допускается длиной не более 1/5 длины изделия	Допускаются
13	Разнооттеночность, разноцветность	Не нормируется	Не нормируется
14	Гниль	Не допускается	Не допускается
15	Непростроr	Не допускается	Допускается не более 20% от площади
16	Обзол	Не допускается	Допускаются не более 1/5 от толщины и не более 1/10 от ширины изделия

Продольное отклонение по кромке (покоробленность) изделия допускается не более 3 мм на 1 погонный метр изделия.

При ширине изделия более 150 мм нормы по порокам увеличиваются на 30%.

Примечание: пороки древесины, не упомянутые в таблице, допускаются.

Изделия могут отгружаться без приторцовки по длине и иметь припуск от 20 до 200 мм.

Приёмка продукции по количеству и качеству производится на складе при отгрузке.

Сорт: «Прима» · профильные строганые изделия

Биг Хаус

Вагонка, планкен, имитация бруса, террасная и палубная доска, доска пола, блок-хаус, строганая доска и брус. Порода древесины — лиственница ангарская. Влажность 13 ±3%.

В древесине деталей категории «Прима» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

№	Наименование порока	Норма ограничения в деталях	
		На лицевой поверхности	На нелицевой поверхности
1	Сучки здоровые	Диаметром до 10% от ширины, не более 1 шт. на один погонный метр изделия, или в сумме диаметров на изделии	Допускаются
2	Сучки не сросшиеся		Допускаются
3	Сучки частично сросшиеся, тёмные, здоровые		Допускаются
4	Сучки выпавшие	Не допускаются	Допускаются
5	Трещины от усушки несквозные	Допускаются «волосяные» суммарной длиной не более 1/5 длины изделия, шириной до 1 мм	Допускаются
6	Смоляные кармашки	По площади до 350 мм² не более 1 шт. на 1 м пог. или в сумме на изделии	Допускаются
7	Червоточины	Не допускаются	Допускаются
8	Вырыв, выхват, выпил, вмятина, скол, задир, выщербина	Не допускаются глубиной более 1 мм	Допускаются
9	Ядровые пятна, побурение, ложное ядро, заболонь, засмолок	Допускаются до 30% от площади изделия	Допускаются
10	Бахрома, гнили	Не допускаются	Не допускаются
11	Засинение	Допускается не более 15% от площади изделия	Допускаются
12	Сердцевина	Допускается длиной не более 1/3 длины изделия	Допускаются
13	Разнооттеночность, разноцветность	Не нормируется	Не нормируется
14	Гниль	Не допускается	Не допускается
15	Непрострог	Не допускается	Допускается не более 20% от площади
16	Обзол	Не допускается	Допускаются не более 1/5 от толщины и не более 1/10 от ширины изделия

Продольное отклонение по кромке (покоробленность) изделия допускается не более 3 мм на 1 погонный метр изделия.

При ширине изделия более 150 мм нормы по порокам увеличиваются на 30%.

Примечание: пороки древесины, не упомянутые в таблице, допускаются.

Изделия могут отгружаться без приторцовки по длине и иметь припуск от 20 до 200 мм.

Приёмка продукции по количеству и качеству производится на складе при отгрузке.

Сорт: «А» · профильные строганые изделия

Биг Хаус

Вагонка, планкен, имитация бруса, террасная и палубная доска, доска пола, блок-хаус, строганая доска и брус. Порода древесины — лиственница ангарская. Влажность 13 ±3%.

В древесине деталей категории «А» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

№	Наименование порока	Норма ограничения в деталях	
		На лицевой поверхности	На нелицевой поверхности
1	Сучки здоровые	Диаметром до 15% от ширины, не более 2 шт. на один погонный метр изделия, или в сумме диаметров на изделии	Допускаются
2	Сучки не сросшиеся		Допускаются
3	Сучки частично сросшиеся, тёмные, здоровые		Допускаются
4	Сучки выпавшие	Не допускаются	Допускаются
5	Трещины от усушки несквозные	Допускаются «волосяные» суммарной длиной не более 1/5 длины изделия, шириной до 1 мм	Допускаются
6	Смоляные кармашки	По площади до 420 мм² не более 2 шт. на 1 м пог. или в сумме на изделии	Допускаются
7	Червоточины	Не допускаются	Допускаются
8	Вырыв, выхват, выпил, вмятина, скол, задир, выщербина	Не допускаются глубиной более 1 мм	Допускаются
9	Ядровые пятна, побурение, ложное ядро, заболонь, засмолок	Допускаются до 30% от площади изделия	Допускаются
10	Бахрома, гнили	Не допускаются	Не допускаются
11	Засинение	Допускается не более 15% от площади изделия	Допускаются
12	Сердцевина	Допускается длиной не более 1/3 длины изделия	Допускаются
13	Разнооттеночность, разноцветность	Не нормируется	Не нормируется
14	Гниль	Не допускается	Не допускается
15	Непрострог	Не допускается	Допускается не более 20% от площади
16	Обзол	Не допускается	Допускаются не более 1/5 от толщины и не более 1/10 от ширины изделия

Продольное отклонение по кромке (покоробленность) изделия допускается не более 3 мм на 1 погонный метр изделия.

При ширине изделия более 150 мм нормы по порокам увеличиваются на 30%.

Примечание: пороки древесины, не упомянутые в таблице, допускаются.

Изделия могут отгружаться без приторцовки по длине и иметь припуск от 20 до 200 мм.

Приёмка продукции по количеству и качеству производится на складе при отгрузке.

Сорт: «АВ» · профильные строганые изделия

Биг Хаус

Вагонка, планкен, имитация бруса, террасная и палубная доска, доска пола, блок-хаус, строганая доска и брус. Порода древесины — лиственница ангарская. Влажность 13 ±3%.

В древесине деталей категории «АВ» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

№	Наименование порока	Норма ограничения в деталях	
		На лицевой поверхности	На нелицевой поверхности
1	Сучки здоровые	Допускаются без ограничений	Допускаются
2	Сучки не сросшиеся	Диаметром до 30 мм в максимальном размере, не более 2 шт. на один метр погонный или в сумме на изделии	Допускаются
3	Сучки частично сросшиеся, тёмные, здоровые	Диаметром до 40 мм в максимальном размере, не более 3 шт. на один метр погонный или в сумме на изделии	Допускаются
4	Сучки выпавшие	Не допускаются	Допускаются
5	Трещины от усушки несквозные	Допускаются «волосяные» суммарной длиной не более 1/4 длины изделия, шириной до 1 мм	Допускаются
6	Смоляные кармашки	Допускаются без ограничений по площади до 640 мм², в максимальном размере не более 2 шт. на один метр погонный или в сумме на изделии	Допускаются
7	Червоточины	Не допускаются	Допускаются
8	Вырыв, выхват, выпил, вмятина, скол, задир, выщербина	Не допускаются глубиной более 1 мм	Допускаются
9	Ядровые пятна, побурение, ложное ядро, заболонь, засмолок	Допускаются до 40% от площади изделия	Допускаются
10	Бахрома, гнили	Не допускаются	Не допускаются
11	Засинение	Допускается не более 20% от площади изделия	Допускаются
12	Сердцевина	Допускается длиной не более 1/3 длины изделия	Допускаются
13	Разнооттеночность, разноцветность	Не нормируется	Не нормируется
14	Гниль	Не допускается	Не допускается
15	Непрострог	Не допускается	Допускается не более 20% от площади
16	Обзол	Не допускается	Допускаются не более 1/4 от толщины и не более 1/7 от ширины изделия

Продольное отклонение по кромке (покоробленность) изделия допускается не более 3 мм на 1 погонный метр изделия.

При ширине изделия более 150 мм нормы по порокам увеличиваются на 30%.

Примечание: пороки древесины, не упомянутые в таблице, допускаются.

Изделия могут отгружаться без приторцовки по длине и иметь припуск от 20 до 200 мм.

Приёмка продукции по количеству и качеству производится на складе при отгрузке.

Сорт: «ВС» · профильные строганые изделия

Биг Хаус

Вагонка, планкен, имитация бруса, террасная и палубная доска, доска пола, блок-хаус, строганая доска и брус. Порода древесины — лиственница ангарская. Влажность 13 ±3%.

В древесине деталей категории «ВС» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

№	Наименование порока	Норма ограничения в деталях	
		На лицевой поверхности	На нелицевой поверхности
1	Сучки здоровые (светлые)	Допускаются без ограничений	Допускаются
2	Сучки не сросшиеся	Допускаются без ограничений	Допускаются
3	Сучки частично сросшиеся, тёмные, здоровые	Допускаются без ограничений	Допускаются
4	Сучки выпавшие	Допускаются, но не образующие сквозного отверстия	Допускаются
5	Трещины от усушки несквозные	Допускаются несквозные шириной до 5 мм	Допускаются
6	Смоляные кармашки	Допускаются без ограничений	Допускаются
7	Червоточины	Допускаются единичные несквозные, в том числе выходящие на кромку	Допускаются
8	Вырыв, выхват, выпил, вмятина, скол, задир, выщербина	Не допускаются глубиной более 5 мм	Допускаются
9	Ядровые пятна, побурение, ложное ядро, заболонь, засмолок	Допускаются до 50% от площади изделия	Допускаются
10	Бахрома, гнили	Не допускаются	Не допускаются
11	Засинение	Допускается не более 30% от площади изделия	Допускаются
12	Сердцевина	Допускается длиной не более 1/2 от длины изделия	Допускаются
13	Разнооттеночность, разноцветность	Не нормируется	Не нормируется
14	Гниль	Не допускается	Не допускается
15	Непрострог	Допускается не более 10% от площади	Допускается не более 30% от площади
16	Обзол	Не допускается	Допускаются не более 1/3 от толщины и не более 1/5 от ширины изделия

Продольное отклонение по кромке (покоробленность) изделия допускается не более 5 мм на 1 погонный метр изделия.

При ширине изделия более 150 мм нормы по порокам увеличиваются на 30%.

Примечание: пороки древесины, не упомянутые в таблице, допускаются.

Изделия могут отгружаться без приторцовки по длине и иметь припуск от 20 до 200 мм.

Приёмка продукции по количеству и качеству производится на складе при отгрузке.

Сорт: «0-1» · пиленые материалы

Биг Хаус

Обрезная и необрезная доска, брус, брусок. Порода древесины — лиственница ангарская.
Нормы по порокам зависят от ширины доски.

В древесине деталей категории «0-1» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

№	Наименование порока	На лицевой поверхности		На нелицевой поверхности и кромках
		ширина доски 100–150 мм	ширина 200 мм	
1	Сучки светлые, живые, сросшиеся.	Диаметром до 10 мм, не более 1 шт. на доску.	Диаметром до 15 мм, не более 1 шт. на доску.	Допускаются без ограничений
2	Сучки тёмные, не сросшиеся, частично сросшиеся, не выпавшие.			Допускаются без ограничений
3	Смоляные кармашки.	До 4×40 мм, не более 1 шт. на 1 м пог.		Допускаются без ограничений
4	Трещины волосяные от усушки несквозные шириной до 1 мм	Допускаются суммарной длиной до 1/12 от длины доски, шириной 0,5 мм		Допускаются без отлупных
5	Отлупные трещины, посеченка	Не допускаются		Не допускаются на кромках, на задней стороне длиной не более 1/3 длины доски.
6	Синева заболонная	Допускаются площадью до 5%		Допускаются без ограничений
7	Сучки выпавшие, табачные, вырывы, выхваты, бахрома.	Не допускаются		Допускаются не более 50% от толщины без выхода на лицевую пласть
8	Обзол	Допускается шириной до 5 мм по одной кромке		Допускается до 1/5 от толщины и до 1/7 от ширины, длиной до 1/3 в максимальном размере только с одной стороны.
9	Червоточины	Не допускаются		Допускаются не более 2 отверстий на доску
10	Гниль	Не допускаются		Не допускаются
11	Кривизна (сабельность)	не более 1 мм на метр погонный		—
12	Кривизна (лыжа)	не более 1,5 мм на метр погонный		—
13	Кривизна (вертолет)	не более 0,5-1 мм на метр погонный		—
14	Прорость	не более 4×10 мм		—

Учитывается только одна лучшая сторона (пласть).

Сорт: «Отборный» · пиленые материалы

Биг Хаус

Обрезная и необрезная доска, брус, брусок. Порода древесины — лиственница ангарская.
Нормы по порокам зависят от ширины доски.

В древесине деталей категории «Отборный» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

№	Наименование порока	На лицевой поверхности		На нелицевой поверхности и кромках
		ширина доски 100–150 мм	ширина 200 мм	
1	Сучки светлые, живые, сросшиеся, тёмные, не сросшиеся, частично сросшиеся, не выпавшие.	Диаметром до 1/10 ширины, не более 1 шт. на метр погонный	Диаметром до 1/10 ширины, не более 1 шт. на метр погонный	Допускаются
2	Смоляные кармашки.	До 5×50 мм, не более 1 шт. на 1 м пог.	До 5×50 мм, не более 1 шт. на 1 м пог.	Допускаются
3	Трещины волосяные от усушки в том числе сквозные шириной до 1 мм	Допускаются суммарной длиной до 1/10 от длины доски, шириной 0,5 мм		Допускаются
4	Отлупные трещины, посеченка	Не допускаются		Не допускаются на кромках, на задней стороне длиной не более 1/3 длины доски.
5	Синева заболонная	Допускаются площадью до 10%		Допускаются
6	Сучки выпавшие, табачные, вырывы, выхваты, бахрома.	Не допускаются		Допускаются не более 50% от толщины без выхода на лицевую пласть
7	Обзол	Допускается шириной до 5 мм по одной кромке		Допускается до 1/5 от толщины и до 1/7 от ширины, длиной до 1/3 в максимальном размере только с одной стороны.
8	Червоточины	Не допускаются		Допускаются не более 2 отверстий на доску
9	Гниль	Не допускаются		Не допускаются
10	Кривизна (сабельность)	не более 1 мм на метр погонный		—
11	Кривизна (лыжа)	не более 1,5 мм на метр погонный		—
12	Кривизна (вертолет)	не более 0,5-1 мм на метр погонный		—
13	Прорость	не более 6×20 мм		—

Учитывается только одна лучшая сторона (пласть).

Сорт: «А» · пиленые материалы

Биг Хаус

Обрезная и необрезная доска, брус, брусок. Порода древесины — лиственница ангарская.
Нормы по порокам зависят от ширины доски.

В древесине деталей категории «А» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

№	Наименование порока	На лицевой поверхности		На нелицевой поверхности и кромках
		ширина доски 100–150 мм	ширина 200 мм	
1	Сучки светлые, живые, сросшиеся, тёмные, не сросшиеся, частично сросшиеся, не выпавшие.	Диаметром до 1/10 ширины, не более 2 шт. на метр погонный	Диаметром до 1/10 ширины, не более 2 шт. на метр погонный	Допускаются
2	Смоляные кармашки.	До 5×70 мм, не более 2 шт. на 1 м пог.	До 5×70 мм, не более 2 шт. на 1 м пог.	Допускаются
3	Трещины волосяные от усушки в том числе сквозные шириной до 1 мм	Допускаются суммарной длиной до 1/8 от длины доски, шириной 0,5 мм		Допускаются
4	Отлупные трещины, посеченка	Не допускаются		Не допускаются на кромках, на задней стороне длиной не более 1/3 длины доски.
5	Синева заболонная	Допускаются площадью до 12%		Допускаются
6	Сучки выпавшие, табачные, вырывы, выхваты, бахрома.	Не допускаются		Допускаются не более 50% от толщины без выхода на лицевую пласть
7	Обзол	Допускается шириной до 5 мм по одной кромке		Допускается до 1/5 от толщины и до 1/7 от ширины, длиной до 1/3 в максимальном размере только с одной стороны.
8	Червоточины	Не допускаются		Допускаются не более 2 отверстий на доску
9	Гниль	Не допускаются		Не допускаются
10	Кривизна (сабельность)	не более 1 мм на метр погонный		—
11	Кривизна (лыжа)	не более 1,5 мм на метр погонный		—
12	Кривизна (вертолет)	не более 0,5-1 мм на метр погонный		—
13	Прорость	не более 6×20 мм		—

Учитывается только одна лучшая сторона (пласть).

Сорт: «1» · пиленые материалы

Биг Хаус

Обрезная и необрезная доска, брус, брусок. Порода древесины — лиственница ангарская.
Нормы по порокам зависят от ширины доски.

В древесине деталей категории «1» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

№	Наименование порока	На лицевой поверхности		На нелицевой поверхности и кромках
		ширина доски 100–150 мм	ширина 200 мм	
1	Сучки светлые, живые, сросшиеся.	Диаметром до 1/3 ширины, в максимальном размере не более 4 шт. на 1 м. пог. или в сумме на доску.	Диаметром до 50 мм, в максимальном размере не более 3 шт. на 1 м. пог. или в сумме на доску.	Допускаются
2	Сучки тёмные, не сросшиеся, частично сросшиеся, не выпавшие.	Диаметром до 1/4 ширины, в максимальном размере не более 3 шт. на 1 м. пог. или в сумме на доску.	Диаметром до 40 мм, в максимальном размере не более 2 шт. на 1 м. пог. или в сумме на доску.	Допускаются
3	Сучки с трещинами	допускаются диаметром не более 40 мм		Допускаются
4	Смоляные кармашки.	До 6×70 мм Без ограничений, размером более 6×70мм не более 1 шт. на 1 м пог.		Допускаются
5	Трещины волосяные от усушки в том числе сквозные шириной до 1 мм	Допускаются суммарной длиной до 1/5 от длины доски, шириной до 1 мм		Допускаются
6	Отлупные трещины, посеченка	Не допускаются		Не допускаются на кромках, на задней стороне длиной не более 1/3 длины доски.
7	Синева заболонная	Допускаются площадью до 15%		Допускается
8	Сучки выпавшие, табачные, вырывы, выхваты, бахрома.	Не допускаются		Допускаются не более 50% от толщины без выхода на лицевую пласть
9	Обзол	Допускается шириной до 5 мм по одной кромке		Допускается до 1/5 от толщины и до 1/7 от ширины, длиной до 1/3 в максимальном размере только с одной стороны.
10	Червоточины	Не допускаются		Допускаются не более 2 отверстий на доску
11	Гниль	Не допускаются		Не допускаются
12	Кривизна (сабельность)	не более 1 мм на метр погонный		—
13	Кривизна (лыжа)	не более 1,5 мм на метр погонный		—
14	Кривизна (вертолет)	не более 0,5-1 мм на метр погонный		—
15	Прорость	не более 10×35 мм		—

Учитывается только одна лучшая сторона (пласть).

Сорт: «1-2» · пиленые материалы

Биг Хаус

Обрезная и необрезная доска, брус, брусок. Порода древесины — лиственница ангарская.
Нормы по порокам зависят от ширины доски.

В древесине деталей категории «1-2» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

№	Наименование порока	На лицевой поверхности		На нелицевой поверхности и кромках
		ширина доски 100–150 мм	ширина 200 мм	
1	Сучки светлые, живые, сросшиеся.	Допускаются без ограничений		Допускаются
2	Сучки тёмные, не сросшиеся, частично сросшиеся, не выпавшие.	Диаметром до 1/4 ширины, в максимальном размере не более 3 шт. на 1 м. пог. или в сумме на доску.		Допускаются
3	Сучки с трещинами	Допускаются не нарушающие целостность доски		Допускаются
4	Смоляные кармашки.	До 6×70 мм Без ограничений, размером более 6×70мм не более 1 шт. на 1 м пог.		Допускаются
5	Трещины волосяные от усушки в том числе сквозные.	Допускаются суммарной длиной до 1/3 от длины доски, шириной до 2 мм		Допускаются
6	Отлупные трещины, посеченка	Допускаются суммарной длиной до 1/4 от длины доски		На задней стороне длиной не более 1/2 длины доски.
7	Синева заболонная	Допускаются площадью до 20%		Допускается
8	Сучки выпавшие, табачные, вырывы, выхваты, бахрома.	Не допускаются образующие сквозное отверстие		Допускаются не более 50% от толщины без выхода на лицевую пласть
9	Обзол	Допускается шириной до 10 мм по одной кромке		Допускается до 1/5 от толщины и до 1/7 от ширины, длиной до 1/3 в максимальном размере только с одной стороны.
10	Червоточины	Допускаются не более 3 отверстий на доску		Допускаются не более 5 отверстий на доску
11	Гниль	Не допускаются		Не допускаются
12	Кривизна (сабельность)	не более 10 мм на метр погонный		—
13	Кривизна (лыжа)	не более 15 мм на метр погонный		—
14	Кривизна (вертолет)	не более 10 мм на метр погонный		—
15	Пророст	Допускаются не нарушающие целостность доски		—

Учитывается только одна лучшая сторона (пласть).

Сорт: «2» · пиленые материалы

Биг Хаус

Обрезная и необрезная доска, брус, брусок. Порода древесины — лиственница ангарская.
Нормы по порокам зависят от ширины доски.

В древесине деталей категории «2» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

№	Наименование порока	На лицевой поверхности		На нелицевой поверхности и кромках	
		ширина доски 100–150 мм	ширина 200 мм		
1	Сучки светлые, живые, сросшиеся.	Допускаются без ограничений		Допускаются	
2	Сучки тёмные, не сросшиеся, частично сросшиеся, не выпавшие.				Допускаются
3	Сучки с трещинами	Допускаются не нарушающие целостность доски		Допускаются	
4	Смоляные кармашки.	Допускаются без ограничений		Допускаются	
5	Трещины волосяные от усушки в том числе сквозные, отлупные трещины, посеченка	Допускаются не нарушающие целостность доски		Допускаются	
6	Синева заболонная	Допускаются площадью до 50%		Допускается	
7	Сучки выпавшие, табачные, вырывы, выхваты, бахрома.	Не допускаются образующие сквозное отверстие		Допускаются не более 50% от толщины без выхода на лицевую пласть	
8	Обзол	Допускается шириной до 10 мм по одной кромке		Допускается до 1/2 от толщины и до 1/3 от ширины, длиной до 1/2 в максимальном размере только с одной стороны.	
9	Червоточины	Допускаются не более 10 отверстий на доску		Допускаются не более 20 отверстий на доску	
10	Гниль	Допускаются пестрая ситовая ядровая гниль в виде пятен и полос		—	
11	Кривизна (сабельность)	не более 10 мм на метр погонный		—	
12	Кривизна (лыжа)	не более 15 мм на метр погонный		—	
13	Кривизна (вертолет)	не более 10 мм на метр погонный		—	
14	Прорость	Допускаются не нарушающие целостность доски		—	

Учитывается только одна лучшая сторона (пласть).

Сорт: «3» · пиленые материалы

Биг Хаус

Обрезная и необрезная доска, брус, брусок. Порода древесины — лиственница ангарская.
Нормы по порокам зависят от ширины доски.

В древесине деталей категории «3» не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

№	Наименование порока	На лицевой поверхности		На нелицевой поверхности и кромках	
		ширина доски 100–150 мм	ширина 200 мм		
1	Сучки светлые, живые, сросшиеся.	Допускаются без ограничений		Допускаются	
2	Сучки тёмные, не сросшиеся, частично сросшиеся, не выпавшие.				Допускаются
3	Сучки с трещинами	Допускаются не нарушающие целостность доски		Допускаются	
4	Смоляные кармашки.	Допускаются без ограничений		Допускаются	
5	Трещины волосяные от усушки в том числе сквозные, отлупные трещины, посеченка	Допускаются не нарушающие целостность доски		Допускаются	
6	Синева заболонная	Допускаются		Допускается	
7	Сучки выпавшие, табачные, вырывы, выхваты, бахрома.	Допускаются не нарушающие целостность доски		—	
8	Обзол	Допускается		—	
9	Червоточины	Допускаются не более 15 отверстий на доску		Допускаются не более 30 отверстий на доску	
10	Гниль	Допускаются пестрая ситовая ядровая гниль в виде пятен и полос, мягкая трухлявая не более 20% от площади доски		—	
11	Кривизна (сабельность)	не более 10 мм на метр погонный		—	
12	Кривизна (лыжа)	не более 15 мм на метр погонный		—	
13	Кривизна (вертолет)	не более 10 мм на метр погонный		—	
14	Прорость	Допускаются не нарушающие целостность доски		—	

Учитывается только одна лучшая сторона (пласть).

Оконный брус · лиственница

Биг Хаус

Обозначение схемы склеивания, а не сорта по порокам: оно говорит, какие ламели цельные, а какие сращены по длине. Клеёный брус для евроокон и дверей из ангарской лиственницы, сечения 84×86 и 84×116 мм.

Обозначение	Схема склеивания	Требования к древесине
A/E	Две наружные ламели цельные, внутренние сращённые по длине на зубчатый шип.	Древесина лиственницы не ниже 2 сорта по ГОСТ 8486. Влажность 8–14%.
B	Все ламели сращённые по длине на зубчатый шип.	Древесина лиственницы не ниже 2 сорта по ГОСТ 8486. Влажность 8–14%.

Изготавливается по ГОСТ 30972-2002 «Заготовки и детали деревянные клеёные для оконных и дверных блоков».

Влажность 8–14%; в пределах одной партии разброс не более 3% (п. 4.4.7).

Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль волокон — не менее 4,0 МПа; зубчатого соединения по длине на изгиб — не менее 26,0 МПа (п. 4.3.3).

Водостойкость клеевого соединения — группа «средняя Б» по ГОСТ 17005 для наружных конструкций, «средняя А» для внутренних (п. 4.3.4).

Обозначения A/E и B — принятые в отрасли, а не в стандарте: ГОСТ 30972-2002 кодирует схемы склеивания буквами Т, Ш, З и К (п. 3.3), а буквами А, В и С обозначает типы поверхности.

Оконный брус · дуб

Биг Хаус

Обозначение схемы склеивания, а не сорта по порокам: оно говорит, какие ламели цельные, а какие сращены по длине. Клеёный брус для евроокон и дверей из дуба, сечения 84×86 и 84×116 мм.

Обозначение	Схема склеивания	Требования к древесине
A/E	Две наружные ламели цельные, внутренние сращённые по длине на зубчатый шип.	Древесина дуба не ниже 2 сорта по ГОСТ 2695. Влажность 8–14%.
B	Все ламели сращённые по длине на зубчатый шип.	Древесина дуба не ниже 2 сорта по ГОСТ 2695. Влажность 8–14%.

Изготавливается по ГОСТ 30972-2002 «Заготовки и детали деревянные клеёные для оконных и дверных блоков».

Влажность 8–14%; в пределах одной партии разброс не более 3% (п. 4.4.7).

Прочность клеевого соединения на скалывание вдоль волокон — не менее 4,0 МПа; зубчатого соединения по длине на изгиб — не менее 26,0 МПа (п. 4.3.3).

Водостойкость клеевого соединения — группа «средняя Б» по ГОСТ 17005 для наружных конструкций, «средняя А» для внутренних (п. 4.3.4).

Обозначения A/E и B — принятые в отрасли, а не в стандарте: ГОСТ 30972-2002 кодирует схемы склеивания буквами Т, Ш, З и К (п. 3.3), а буквами А, В и С обозначает типы поверхности.